



Acryl

Product

Simson Acryl is een universeel toepasbare, overschilderbare afdichtingskit op dispersiebasis. Acryl is elastoplastisch.

Toepassingen

Acryl wordt ingezet voor de afdichting van aansluitvoegen, naden, doorvoeren en (krimp)scheuren in binnen- en buitentoepassing.

Voorbeelden van toepassingen zijn het afdichten van:

- Aansluitnaden tussen gipsplaten en beton.
- Aansluitnaden tussen bouwelementen onderling.
- Aansluitvoegen bij trapbomen en leuning.
- Wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen.
- Neggekanten van kozijnen.
- Krimpnaden.

Eigenschappen

- Overschilderbaar.
- Vroeg regenvast.
- Eenvoudig te verwerken.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Elastoplastisch.
- Toelaatbare voegbeweging ca. 15% - 18%.
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +80°C.

Verwerking

Ondergrond: De ondergronden dienen droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Goede hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk en hard PVC. Voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden verdund tot een kwastbare primer.

Aanbrengen: Acryl aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool. Niet verwerken onder +5°C. Houd rekening met de krimp van Acryl. Diepe voegen opvullen met rondsnoer. Afwerken met spatel, plamuurmes of kwast, bevochtigd met water.

Reinigen: Niet uitgeharde resten Acryl kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.

Overschilderbaarheid: Kitten in bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden. Acryl is niettemin na uitharding verfverdraagzaam met acryldispersieverven en alkydharslakken.



Acryl

Technische kenmerken

Component	1	
Type	elastoplastisch	
Consistentie	gladde, homogene pasta	
Soortelijk gewicht	1,6 g/ml	
Droge stofgehalte	ca. 85%	
Volumekrimp	ca. 15%	
Standvermogen (25 mm)	< 3 mm	(bij +20°C)
Toelaatbare voegbeweging	max. 15%	
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot +80°C	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C	

Kleur
wit

Verpakking
patroon 310 ml

Artikelcode
130540

Opslag en stabiliteit

Vorstvrij opslaan. Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be